



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com
www.pintesint.com

CORRUPPAR UV SERIE 15000

Es una tinta de curado con luz ultravioleta, de buen brillo. Ha sido desarrollada especialmente, para la impresión de corrugado de polipropileno tratado.

Con una línea de colores de buena resistencia a la intemperie en la que se incluyen los tonos policromáticos.

15011 Blanco Cubritivo
15020 Amarillo Limón
15023 Amarillo Cromo
15024 Amarillo Policromático
15025 Amarillo Medio Policromatico
15041 Base Incolora
15044 Barniz
15050 Naranja
15052 Rojo
15054 Magenta Policromático
15073 Violeta
15074 Cyan Policromático
15090 Negro Policromático

AUXILIARES

Concentrados policromáticos:

Son concentrados de pigmentos para subir los tonos de las tintas. Modifican la velocidad de curado, por lo que se recomienda no adicionar mas de 5% y confirmar curado y adherencia.

BUV024 Amarillo
BUV025 Amarillo Medio
BUV054 Magenta
BUV056 Magenta NRL
BUV074 Cyan
BUV090 Negro

Acelerante de curado 11042: Se recomienda agregar de 1 a 5 % en caso de ser necesario.



ESPECIALIDADES MODERNAS EN TINTAS SINTETICAS Y PLASTICAS

Rondeau 1200. Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: 4654-0060 **Fax:** 4656-1098 **E-Mail:** laboratorio@pintesint.com

www.pintesint.com

RECOMENDACIONES GENERALES:

No mezcle esta línea de tintas con ningún producto no recomendado en el punto anterior (AUXILIARES)

Curado

La velocidad de curado depende de los siguientes factores, estado de la lámpara, espesor de la película y color. Verificar estos puntos antes de adicionar acelerante de curado

Pruebas previas a la impresión

Verificar las características de los sustratos antes de su uso, comprobando la adhesión de la tinta.

Deficiencias en el curado.

Si se obtiene un curado deficiente con cualquiera de los colores, mostrados a través de película húmeda o pérdida de brillo, por lo general se debe a un depósito de tinta excesivo. Para corregirlo, los factores tales como malla, goma de manigueta, densidad de color, velocidad de la banda o cantidad de energía UV, deberán ser modificados.

Almacenamiento

Almacenar en lugar protegido de la luz y en recipientes de polietileno negro, debido a que la exposición a la luz produce la polimerización de la tinta.

Los envases deben cerrarse muy bien, e inmediatamente después de usar las tintas.

Para maximizar la vida de almacenamiento, la temperatura de almacenaje debe ser de 10°C a 25°C. La estabilidad de la tinta es de un año, cumpliendo los requisitos mencionados.

Seguridad

El contacto con la piel produce irritación, en este caso lavar con abundante agua y jabón.

Usar guantes y la debida protección ocular.

Mudar la indumentaria contaminada y consultar al médico.

NOTA IMPORTANTE

- I. Las tintas formuladas por Pintesint SAICYF se deben utilizar exclusivamente con los disolventes y los productos complementarios que ella fabrica para tal fin. Debido a la diversidad de productos en el mercado, la empresa no se responsabiliza por el uso de los mismos de otra procedencia.
- II. Las sugerencias y datos de esta literatura fueron elaborados de buena fe, para orientar al usuario. Recordamos la importancia de comprobar la adaptabilidad de las tintas y de los productos complementarios, mediante la realización de pruebas antes de iniciar la producción. Debido a que las condiciones de empleo de los productos no se encuentran bajo nuestro control, la presente no constituye una garantía sobre los trabajos a realizar.